

tatara 撥水シリーズ性状一覧表

2017.10/19

品名	tatara 撥水セラミック マルチ	tatara 撥水無機ウツド	tatara 撥水セラミック ヤケ止め屋内用	tatara 撥水無機ウツド 屋内ヤケ止め	tatara 撥水セラミック ヤケ止め屋外用	tatara 撥水無機ウツド 屋外ヤケ止め	tatara 撥水セラミック HD	tatara 撥水セラミック OIL	tatara 輪ジミ・アク止め	
特性・用途	白木用（無機系） 1液型	白木用（無機系） 1液型	白木用1液型 （無機系屋内ヤケ止め）	白木用1液型 （無機系屋内ヤケ止め）	白木外用1液型 （無機系外部ヤケ止め）	白木外用1液型 （無機系外部ヤケ止め）	白木用ハードタイプ （無機系）1液型	白木用1液型 （無機系屋内ヤケ止め）	各樹種下地剤 （有機系）	
	撥水・防汚・強度UP	撥水・防汚・強度UP	ヤケ止め・撥水・強度UP	ヤケ止め・撥水・強度UP	ヤケ止め・撥水・防腐 ・耐候性	ヤケ止め・撥水・防腐 ・耐候性	撥水・防汚・強度UP	ヤケ止め・撥水・強度UP	ヤケ止め・撥水・防腐 ・耐候性	
グレード	高級品	標準品（安価）	高級品	標準品（安価）	高級品	標準品（安価）	高級品	高級品	高級品	
規格	1L 4L 15L	4L 15L	1L 4L 15L	4L 15L	1L 4L 15L	4L 15L	1L 4L 15L	1L 4L 15L	1L 4L 15L	
塗装仕様	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	拭き取り木肌仕上げ	
塗料の臭気	◎	○	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	
色	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	クリア	
乾燥時間 (20°C・65%)	指触乾燥(分)	20	40	20	40	20	40	20	20	
	半硬化乾燥(hr)	24	24	24	24	24	24	24	24	
	硬化乾燥(日)	7	7	7	7	7	7	7	7	
防汚性	油性ペン	◎	◎～○	△	△	○	○	◎	△	～
	クレヨン	◎	◎～○	△	△	○	○	◎	△	～
	しょうゆ	◎	◎～○	○	△～○	○	○	◎	○	～
	ケチャップ	◎	◎～○	○	△～○	○	○	◎	○	～
ヤケ止め性	△	△	◎	◎～○	◎	◎～○	△	◎	◎	
撥水性	◎	◎～○	○	△～○	◎	◎～○	◎	○	◎	
耐酸性	◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎	◎	
耐アルカリ性	◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎	◎	
耐揮発油性	◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎	～	
耐熱性	◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎	◎	
耐候性	◎～○	○	◎	◎～○	◎	◎～○	◎～○	◎	◎	
不燃性	◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎～○	◎	◎	～	