

お得意様 各位

お世話になります。

用件：tatara撥水シリーズ+tatara撥水セラミックHD併用 塗工要領の件。

tatara撥水セラミックシリーズのご購入ありがとうございます。

下記、当方の施工要領にしたがって作業内容をご確認くださいませ。

.....

- 事前に濡れ雑巾などで木部表面をできるだけきれいに拭き取り毛羽をおとしてください。
- 水分がしっかり乾いてから作業ください。
- tatara撥水セラミックHDは硬化硬度が高く浸透性がよくやわらかい木材の木質強化として有効です。

反面、撥水・防汚・防腐性能はtatara撥水セラミックマルチに比較して弱い傾向です。

1回目 → tatara撥水セラミックHDを刷毛に十分に含ませ均等に塗布。

終始、木口はすぐに吸い込んでしまうので多めに塗布してください。

※ 15分程度放置（材種・気温により様々）：表面の塗料はすべて含浸させしっかり馴染ませて下さい。

2回目 → tatara撥水シリーズを十分に含ませ均等に塗布。（2回3回目もHDを塗布してもかまいません）

※ 15分程度放置（材種・気温により様々）：表面の塗料はすべて木部に含浸します。

木部表面の塗料がテカっていたら、表面を整える程度にかかるくウエスをかけてください。

3回目 → tataraシリーズを2回目より少ない量を塗布。これでフィニッシュです。

木部表面の塗料がテカっていたら、表面を整える程度にかかるくウエスで拭き取ってください。

※ 木材表面に毛羽立ちザラつくようでしたら、必要に応じてサンドペーパー（＃400～＃800程度）
で毛羽をおとしてください。

※ 約45分ですべての作業を完了できます。塗装後、表面仕上げはベタつきがありませんが、
内部に浸透した塗料がしっかり硬化するのは約一週間程度を目処でご使用くださいませ。

※ tatara撥水無機ウッドも硬化成分は同じですが、溶剤の浸透性に違いがあります。浸透性が弱く浅い
分、浸透度（木部内部の隅々にケイ素がゆきわたる度合い）長期的な耐久性に差が出てきます。

.....

いずれの塗料も木材素地をいかに美しく・強く・手軽に活かすかに焦点が絞られている商品です。

見た目には塗膜ができませんので、塗料を塗った感じがありません。

- ※ 含浸しきれない塗料について、随時きれいなウエスで拭き取って塗膜が残らないようご注意ください。
- ※ 素地を生かし塗料をそのまま染み込ませて塗膜をつらないように仕上げていただく為のもので、塗工時に10~15分経過しても木部表面に塗料が残るようでしたら拭き取るようにしてください。特に冬目の固いところは塗料が残りやすいです。
- ※ 塗布後はベタつかずサラッとしていますが、内部に含浸したセラミック分子は約一週間で硬化しますので、性能を発揮できるのはそれ以降になります。
- ※ 塗装間隔は、立て続きに塗り込んでいきますのでスピーディーに作業性ができます。

<塗工後のメンテナンスについて>

ひと晩で表面乾燥しますが木材内部に浸透したケイ素は大凡一週間かけて徐々に硬化していきます。

また、漆に似た特性があり1~2ヶ月時間経過すれば、さらに硬化性能は上がってきます。

完成後は基本ウエスで乾拭きしていただきますと色艶が増しますが、汚れが気になるときはウエスに中性洗剤を含ませ固く絞った濡れ雑巾でサッと拭きとってください。

- ※ 飲食店舗のように1日に何度も水拭きしますと表面のケイ素は徐々に剥がれカサつきがでます。
その時はウエスにtatara撥水シリーズを含ませ全体的にひろく拭き込んでいただくと綺麗に復活します。

tatara by Tokunaga 佐々木 武

〒673-1119 兵庫県三木市吉川町鍛冶屋 304-1 TEL.090-3944-9358 FAX:06-4977-9124

MAIL:info@tatara-tokunaga.com <http://www.tatara-tokunaga.com>